

Parkettsortiment mit Laubholz-Decklagen

Sortiment	PURE COLLECTION, BRIGHT COLLECTION, SENSUAL COLLECTION, STRAIGHT COLLECTION, StageOne
-----------	---

Produktdaten

	Schiffsboden Mehrstabboden Landhausdielen	Landhausdielen	Schiffsboden	Schiffsboden	Landhausdielen	Landhausdielen schmal
Format in mm (L * B * D)	2390 x 200 x 13	2190 x 162 x 13	2390 x 200 x 11	1182 x 200 x 11	2190 x 162 x 12	1180 x 110 x 11
Nutzschicht	ca. 3,5 mm	ca. 3,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm
Verpackung	7 Paneele	7 Paneele	8 Paneele	8 Paneele	6 Paneele	8 Paneele
Paket	3,346 m ² , 22 kg	2,483 m ² , 18,5 kg	3,824 m ² , 20 kg	1,891 m ² , 12,34 kg	2,129 m ² , 20,55 kg	1,038 m ² , 8,5 kg
Palette	35 Pack	42 Pack	30 Pack	32 Pack	54 Pack	64 Pack
	117,11 m ² , 785 kg	104,3 m ² , 792 kg	114,72 m ² , 615 kg	60,52 m ² , 410 kg	114,95 m ² , 1110 kg	66,46 m ² , 599 kg
Garantie	30 Jahre für den Wohnbereich gem.	30 Jahre für den Wohnbereich gem.	15 Jahre für den Wohnbereich gem.	15 Jahre für den Wohnbereich gem.	15 Jahre für den Wohnbereich gem.	15 Jahre für den Wohnbereich gem.
Garantiebestimmung	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy
Verriegelung	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy	ClickitEasy
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung					

Produktaufbau

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz	Laubholz	Laubholz	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *	HDF	HDF
Gegenzug	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier	Kraftpapier	Nadelholz furnier

* Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

Produkteigenschaften

	Prüfnorm						
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,091 m ² K/W	0,091 m ² K/W	0,078 m ² K/W	0,078 m ² K/W	0,066 m ² K/W	0,066 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m ² K)	≥ 0,091 W/(m ² K)	≥ 0,091 W/(m ² K)	≥ 0,091 W/(m ² K)	≥ 0,12 W/(m ² K)	≥ 0,12 W/(m ² K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1					
PCP-Gehalt		< 5 ppm					
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1					
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1					
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen					
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt					
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt					
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten					
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß					
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich					

Toleranzen nach EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Lack	UV-Oel	Naturoel	Naturoel gebürstet	Naturoel Alpin	Naturoel gehobelt
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 73	USRV 57	USRV 94	USRV 78	USRV 96
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C	1C	1C	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n

Sonstige Verpackungseigenschaften

Jedes Paket (bei Landhausdielen) kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten

Produktkennzeichnungen
